

## Selador Acrílico.

- **Acabamento**  
Fosco.
  - **Aplicação**  
Misturar bem a tinta antes de diluir. Evitar aplicações em dias chuvosos, excessivamente frios, sob a luz direta do sol ou com vento muito forte. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (04 horas).
  - **Composição Básica**  
Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, resina acrílica, pigmentos ativos não metálicos, cargas minerais inertes, tensoativos, espessantes, preservantes e coalescentes.
  - **Demãos**  
Uma a Duas.
  - **Descrição**  
Fundo selador à base de resina acrílica, formulada para uniformizar e diminuir a absorção de paredes de reboco, concreto e fibrocimento, diminuindo as demãos da tinta de acabamento.
  - **Diluição**  
1ª e 2ª demãos com 30% a 40% de água limpa e demais demãos com 10 a 15% de água limpa.
  - **Ferramentas**  
Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias.
  - **Rendimento**  
Balde de 16 Litros: De 125 a 175m<sup>2</sup> Por demão.  
Galão de 3,6 Litros: De 28 a 40m<sup>2</sup> Por demão.
  - **Secagem**  
Ao toque: 01 hora.  
Entre demãos: 04 horas.  
Total 12 horas.
  - **Uso**  
Superfícies internas e externas.
-